



Bona Traffic GO®

Finis monocomposant à base d'eau pour plancher de bois

Finition à base d'eau monocomposante avec une durabilité élevée et une construction haut de gamme



Bona Traffic GO® présente une approche révolutionnaire pour atteindre une durabilité impressionnante sans compromis. Avec un bâttissement et des performances haut de gamme, Bona Traffic GO est la finition monocomposante la plus performante que nous offrons.

- Facile à appliquer et se bâtit bien
- Aucun mélange, zéro perte
- Faible teneur en COV <110 g/L
- Disponible en satin commercial, semi-brillant commercial et extra mat commercial.
- Certifié GREENGUARD GOLD



Bona Traffic GO®

Finis monocomposant à base d'eau pour plancher de bois

Finition à base d'eau monocomposante avec une durabilité élevée et une construction haut de gamme

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Ingrédients – Eau, résine polyuréthane, éther monoéthylrique de diéthylèneglycol, agent matifiant, antimousses

Couleur – Blanc laiteux (humide)

pH – 8.0

Solides – S-L et Satiné : Approx. 30%, XM: Approx 33%

Densité – 8,76 lbs/gallon (1,04 g/l)

Conforme à la réglementation américaine en matière de COV – <110 g/L (.91 pounds per gallon VOC)

Niveau de brillance – (60°) 40-45% pour semi-lustre, 20-25% pour satiné, 8-12% pour extra mat

Odeur – Très légère odeur non agressive

Stabilité – durée de conservation de 1 an dans un contenant non ouvert

Emballage – bouteille en plastique de 1 gallon

CARACTÉRISTIQUES

D'APPLICATION

Clarté – Clair et incolore une fois sec

Nivellement – Excellent

Anitmoissant – Excellent

Temps de séchage – 2-3 heures

Couverture – 350-400 pieds carrés par gallon

Pourcentage guéri après 24 heures – 80%

Durcissement maximal - 100% après 3 jours

UTILISATION RECOMMANDÉE

Utilisation commerciale et résidentielle, y compris les centres commerciaux, les restaurants, les bureaux, les magasins de détail, les scènes de théâtre, les hôpitaux, les écoles et les maisons de retraite. POUR USAGE PROFESSIONNEL SEULEMENT.

AVANT UTILISATION, LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ET LES FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ.

POUR DES CONSEILS TECHNIQUES: Appelez Bona US au 800-872-5515

RÉPONSE

En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement avec de l'eau. Consulter un médecin en cas d'irritation. Pour la peau, laver abondamment à l'eau et au savon. En cas d'inhalation, déplacer à l'air frais. En cas d'ingestion, boire 1 ou 2 verres d'eau pour diluer. Ne pas faire vomir. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.

COMPATIBILITÉ

Bona Traffic GO™ adhèrera à la plupart des taches et des finis après une bonne préparation et un temps de séchage adéquat. Les résultats des teintures, des apprêts et des finis dépendent pour une large part des essences de bois, surtout pour les bois tropicaux huileux et résineux. **TOUJOURS PRÉPARER UNE ZONE TEST POUR DÉTERMINER LA COMPATIBILITÉ, L'APPARENCE ET LES RÉSULTATS ATTENDUS.**

PONÇAGE ET PRÉPARATION DE NOUVEAUX PLANCHERS

1. Poncez et préparez le plancher en utilisant les méthodes acceptées par les associations de l'industrie
2. Pour un plancher teint, faites votre coupe finale avec du papier de grain 80 à 100, puis avec un multidisque avec du papier de grain 80 à 120. Pour un plancher non-teint, faites votre coupe finale avec du papier de grain 80 à 120, puis avec un multidisque avec du papier de grain 120 à 150. Ce polissage réduira la quantité de grain soulevée.
3. Utilisez une brosse Tampico sur une polisseuse et passez soigneusement l'aspirateur.
4. Essuyer avec un tampon de nettoyage en microfibre Bona®
5. Appliquer le système de finition Bona



Bona Traffic GO®

Finis monocomposant à base d'eau pour plancher de bois

Finition à base d'eau monocomposante avec une durabilité élevée et une construction haut de gamme

FINITION BONA Traffic® GO

Appliquer un apprêt Bona ou une teinture Bona et 2 couches de Bona Traffic GO. Respecter les indications affichées sur l'étiquette. Il est recommandé de passer une troisième couche de Bona Traffic GO sur les sols à trafic élevé, à usage soit commercial ou résidentiel. Visiter www.Bona.com pour de plus amples informations sur le produit.

APPLICATEURS RECOMMANDÉS :

T-bar Bona®, rouleau Bona, tampon Bona.

REMARQUE : Utiliser un applicateur propre pour l'apprêt et un autre pour le fini.

INSTRUCTIONS DE MÉLANGE

BIEN AGITER AVANT UTILISATION – NE PAS
DILUER.

VERNISSAGE

1. Verser une grande ligne de vernis de 6 po (15,2cm) le long du mur de départ. Aller dans le sens du grain du bois. 2. À l'aide d'un applicateur pré-humidifié, diriger l'applicateur en avant dans le sens du grain du bois, en déplaçant le vernis vers le mur opposé. Pour maintenir un bord humide tout le temps, tenir l'applicateur à un angle de chasse-neige. 3. À la fin de chaque passage, tourner l'applicateur et le tirer vers vous en le faisant passer sur la flaque; puis maintenir l'applicateur parallèle au bord humide. 4. Répandre à chaque passage. Ne pousser pas trop fort ou trop rapidement pour éviter que les gouttes ne s'échappent de l'applicateur. 5. VEILLER UTILISER LA COUVERTURE RECOMMANDÉE DE 350 à 400 PD.C. PAR GALLON. (32,516 à 37,161m² par 3,79 litres). NE PAS ÉTENDRE UNE COUCHE TROP MINCE. Une couverture inégale peut provoquer des éclaboussures ou des variances de couleurs. Certains types peuvent nécessiter une deuxième

couche pour obtenir l'apparence souhaitée. 6. Laisser sécher chaque couche de vernis pendant 2 à 3 heures. Le temps de séchage peut varier en fonction de l'humidité élevée et / ou de la basse température (conditions recommandées de 65 à 80° F / 40-60 % d'humidité relative). 7. Pour des résultats plus lisses voir *LE PONÇAGE DES COUCHES INTERMÉDIAIRES*. Au minimum entre les couches, passer l'aspirateur soigneusement et le tampon en microfibre de Bona (sec ou légèrement humidifié avec de l'eau).

PONÇAGE DES COUCHES INTERMÉDIAIRES

Il n'est pas nécessaire de procéder à un ponçage entre l'apprêt Bona à base d'eau et les couches de finition à moins que plus de 48 heures se soient écoulées depuis l'application de la couche précédente. Pour des résultats plus lisses, poncer entre les couches, au besoin, en utilisant le disque MultiDisc de Bona et des grains abrasifs de 180 à 240 de Bona Diamond, ou des grains abrasifs de 180 à 320 de Bona NET, avec un tampon Bona Intermediate. Nettoyer complètement le plancher poncé avant d'utiliser le Bona PowerScrubber® OU passer l'aspirateur et appliquer avec les tampons de pégonité en microfibre Bona (secs ou légèrement humides). En utilisant les vernis à base de solvant, poncer, passer l'aspirateur et appliquer TOUJOURS avant les couches de finition.

REVERNISSAGE

S'assurer que le plancher est propre, sans résidus de cire, polissage et huiles. Si les contaminants sont présents, utiliser le Bona Recoat System® pour assurer l'adhérence. Sinon, suivre le processus Bona Prep®. Une mauvaise adhésion peut se produire si ces processus de revêtement ne sont pas respectés et que le plancher n'a pas été testé pour la compatibilité.



Bona Traffic GO®

Finis monocomposant à base d'eau pour plancher de bois

Finition à base d'eau monocomposante avec une durabilité élevée et une construction haut de gamme

DURCISSEMENT

Le processus de durcissement prend environ 3 jours (80 % après 1 jour, 100 % au bout de 3 jours). Le sol peut être marcher dessus après 24 heures, mais reste sensible aux éraflures ou aux coups jusqu'au durcissement complet. Les meubles peuvent être déplacés soigneusement après 24 heures. Ne pas remplacer les tapis jusqu'à ce que le sol soit complètement durci.

NETTOYAGE

Nettoyer les outils d'application à l'eau et les entreposer dans un récipient hermétique. Éliminer tout produit en conformité avec les réglementations locales, provinciales et fédérales.

ENTRETIEN DU PLANCHER

Utiliser uniquement une vadrouille ou un chiffon en microfibre sec de Bona pour le nettoyage au cours de la première semaine. Mettre un tapis à toutes les portes d'entrée pour conserver la saleté et la poussière excessive. Balayer ou aspirer tous les jours et nettoyer au besoin avec le nettoyeur pour plancher de bois franc Bona®. Utiliser des coussinets feutrés sous les pieds des meubles et des appareils.

STABILITÉ

Durée de conservation d'un an dans un contenant non ouvert.

ENTREPOSAGE

Ininflammable - Entreposer Bona Traffic GO dans un milieu ambiant contrôlé. PRÉSERVER DU GEL. Ne pas ranger à des températures supérieures à 38° C (100° F).

ORDERING INFORMATION

Item #	Lustre	Taille	No. Caisse	Lbs.
WT400318001	Comm. Semi-gloss	Gallon	3	28
WT400618001	Comm. Satin	Gallon	3	28
WT400918001	Comm. Extra-Matte	Gallon	3	28